

バナジウム

用途 鉄鋼用添加剤・二次電池・燃料電池（水素吸蔵合金用など）・A l－T i－V
合金（航空機、ゴルフクラブヘッドなど）・医療用製品・超硬合金など

純度 V $\geq$ 99.9%

サイズ 20 x 20 x 2t mm, 10 x 10 x 2t mm など

Al	Fe	Si	Ni	Ti	Cu
0.008	0.0047	0.0083	<0.001	<0.001	<0.001
Zr	Co	Sn	Ta	Mo	Cr
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001
W	Nb	Pb	Bi	Cd	Mg
<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Mn					
<0.001					

