

# 希土類フッ化物

希土類フッ化物	製品名	REM	純度
	テルビフッ化物	86.5±0.2	26.4±0.5
	ジスプロフッ化物	84.7±0.6	25.7±0.6
	ランタンフッ化物	82.9±0.6	28.8±0.6
	セリウムフッ化物	87.0±0.6	28.6±0.6
	イットリフッ化物	77.1±0.6	38.8±0.6
	プラセオジウムフッ化物	85.7±0.6	28.5±0.6
	ジジウムフッ化物	83.9±0.6	28.1±0.6
	ネオジウムフッ化物	83.3±0.6	28.0±0.6
	ガドリニウムフッ化物	84.3±0.6	26.3±0.6
	ホルミウムフッ化物	85.1±0.6	25.7±0.6
	スカンジウムフッ化物	カスタマイズ化	カスタマイズ化
	リチウムフッ化物	カスタマイズ化	カスタマイズ化
	フッ化ジルコニウム カリウム	カスタマイズ化	カスタマイズ化
生産工芸	フッ化水素ガスフッ化法、フッ化水素アンモニウム固-固フッ化法		
応用分野	磁性材料コーティング、高純度希土類金属の作製		